

ŚNIEŻKA SUPERMAL® ALKYDOVÝ EMAIL

Vlastnosti:

- HYBRID POWER SYSTEM - moderná hybridná technológia, ktorá poskytuje vynikajúce parametre výrobku
- Splňa požiadavky pre verejné a zdravotnícke budovy
- odolná proti dezinfekčným prostriedkom *
- Odolná voči vode a premenlivému počasiu
- jemná vôňa
- Vynikajúco priľnavý k podkladu
- vysoká odolnosť proti žltnutiu a mechanickým faktorom
- vynikajúca výnosnosť a pokrytie.
- rýchloschnúci elastický povlak
- bez základného náteru pre drevené povrchy

* Skúšky boli vykonané na vybraných vzorkách dezinfekčných prostriedkov

POUŽITIE

Email sa odporúča pre použitie v obytných miestnostiach, miestnostiach určených k trvalému pobytu chorých, budovách zdravotnej starostlivosti a určených na trvalý pobyt detí a mládeže, v školských budovách, rovnako ako budovách pre skladovanie potravín (bez priameho styku s potravinami).

VLASTNOSTI VÝROBKU

Dekoratívny efekt povlaku lesk, saténový lesk

Hustota, za teploty $20 \pm 0,1^\circ\text{C}$ najviac, $[\text{g}/\text{cm}^3]$ 1,5

Čas vysušania povlaku za teploty $20 \pm 2^\circ\text{C}$ pri relatívnej vlhkosti vzduchu $55 \pm 5\%$

suchý na dotyk povlak, najviac, [h] 16

Riedidlo Śniežka olejovo-ftalové bezaromatické riedidlo

Śniežka olejovo-ftalové riedidlo

PRÍPRAVA PODKLADU**Príprava podkladu**

- podklad pre maľovanie musí byť suchý a bez hrdze, prachu, mastnoty a iných nečistôt.
- miesta zašpinené živicom a mastné umyte petrolétrom.
- drevené povrchy, obzvlášť vystavené poveternostným vplyvom, pred podkladovou farbou, musia byť potiahnuté bezfarebnou impregnáciou DREWKORN EXTRA
- nové kovové povrchy, aby sa zabránilo korózii zabezpečte antikoróznou farbou Śniežka UREKOR S
- zničené povlaky olejových farieb zle priľnavé k povrchu odstráňte, vyčistite od hrdze, špiny a iných nečistôt; ak je to nutné, vyplňte všetky dutiny, podklad potiahnite základným náterom.
- kvalitné existujúce nátery zmatnite jemným brúsnyim papierom a odstráňte prach
- podklady, ktoré nie sú jednotné pokiaľ ide o farbu, potiahnite základným náterom vhodným pre daný podklad

Príprava výrobku

- email starostlivo premiešajte
- V závislosti na potrebe, zriedte bezaromatickým riedidlom pre olejovo-ftalové výrobky značky Śniežka

Maľovanie

- maľovanie vykonávajúte pri okolitej teplote nad $+ 10^\circ\text{C}$ a relatívnej vlhkosti 80%, plochým štetcom s mäkkými štetinami, hubovým valčekom (flokový) alebo striekaním.
- ďalšia vrstva aplikovaná po cca. 24 hodinách (nízka teplota, a vysoká vlhkosť vzduchu predlžujú dobu schnutia).
- nástroje po maľovaní umyte bezaromatickým riedidlom pre olejovo-ftalové výrobky

PARAMETRE MAĽOVANIA PRE JEDNOTLIVÉ METÓDY

METÓDY MAĽOVANIA	PARAMETRE MAĽOVANIA				
	viskozita farby	pridanie riedidla	priemer trysky pištole	tlak postreku	odporúčaný počet vrstiev
	[s]	[%]	[mm]	[MPa]	
štetec, valček	obchodná podoba	k 10%	-	-	1-2
Pneumatický postrek	25÷35	k 20	1,5÷2	0,3÷0,5	1-2
Hydrodynamický postrek*	obchodná podoba	-	0,26	20÷21	1-2

* postrek bol vykonaný zariadeniami firmy Graco, model 395 ST PRO

MINIMÁLNA TRVANLIVOSŤ

24 mesiace

BALENIE

200ml, 750ml

VÝNOSNOSŤ

k 16 m²/l pri jednom maľovaní

FARBY

biely saténový lesk
biely lesk

VOC

Limit obsahu VOC pre tento výrobok (kat. A/d/FR): 300g/l (2010). Výrobok obsahuje max. 300 g/l

BOZP A PROTIPOŽIARNA OCHRANA

Limit obsahu VOC pre tento výrobok (kat. A/d/FR): 300g/l (2010). Výrobok obsahuje max. 300 g/l



UN1263

POZOR!

Informácie obsiahnuté v liste sú určené na zabezpečenie optimálneho využitia výrobku, nie sú však základom pre právnu zodpovednosť Výrobcu, pretože podmienky výkonu sú mimo jeho kontroly. Akýkoľvek zásah do zloženia výrobku je neprijateľný a môže výrazne znížiť kvalitu použitého materiálu. V prípade kombinovania s produktmi iných Výrobcov nenesieme akúkoľvek zodpovednosť. Vyššie uvedené informácie boli sprístupnené v dobrej viere, podľa aktuálneho stavu vedomostí a praktických skúseností. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu obsahu v ďalších vydaniach bez predchádzajúceho upozornenia príjemcov.