



ZINSSER[®] BULLS EYE 1-2-3

Blokátor skvrn & adhezní základní nátěr

- Uzavírá skvrny od graffiti, mastnoty, rzi, mízy z cedru a sekvojového dřeva
- Antikorozní nátěr, ideální pro nové kovy
- Přilne k většině povrchů bez nutnosti předchozího broušení nebo matování
- Rychle schne
- Bílé a pastelové odstíny

ZINSSER® BULLS EYE 1-2-3

POPIS

Univerzální akrylátový vodou ředitelný nátěr blokuující skvrny a zajišťující přilnavost na hladké povrchy.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Výrobek lze aplikovat na vnitřní i vnější stěny, stropy, dveře, obložení, základy, zábradlí a podobné povrchy, které lze natírat. Bulls Eye 1-2-3 přilne na dřevo, omítku, beton, lesklé nátěry, tvrdé desky, sklo a dlaždice. Výrobek poskytuje antikorozní nátěr na železném zábradlí, ocelových rámech, potrubí apod. Odolává vzniku plísní a hub na zaschlém filmu ve vlhkém a mokřem prostředí. Odolný vůči povrchům s vysokým pH (až 12,5) včetně; omítek, litého betonu, betonových tvárnice a štuků. Utěsňuje porézní povrchy a zachycuje většinu skvrn v základním filmu (graffiti, mastnota, rez, mízy z cedru a sekvojového dřeva, kreozot a asfaltové skvrny). Některé skvrny mohou vyžadovat druhý nátěr.

Podklady v interiéru: nové nebo dříve natřené sádkartonové desky, vytvrzené omítky, cement, litý beton, betonové tvárnice, štuky, dřevo (borovice, jedle, břiza, dub a překližka), hliník, železo, ocel a pozinkovaný kov, PVC, lesklé lamináty a další povrchy v interiéru.

Podklady v exteriéru: Doporučuje se pro všechny druhy dřeva (nové nebo dříve natřené borovice, cedr, sekvoje, překližka a tlakově ošetřené dřevo), tvrdé desky, kov (hliník, ocel, železo a pozinkovaný kov), PVC, sklolaminát, zdivo (štuk, betonové tvárnice, litý beton a cihly).

TECHNICKÁ DATA

| | |
|-------------------------------|-------|
| Hustota (g/cm ³): | 1,26 |
| Úroveň lesku: | Satén |
| Hodnota lesku při 60°: | 23% |
| Obsah sušiny váhově: | 50,5% |
| Obsah sušiny objemově: | 34% |

ČAS SCHNUTÍ PŘI 20°C/RH 50%

| | |
|------------------|----------|
| Na dotek: | 30 minut |
| Pro přelakování: | 1 hodina |
| Plně vytvrzen: | 7 dní |

DOPORUČENÁ VRSTVA MOKRÉHO FILMU

80 - 110 µm

DOPORUČENÁ VRSTVA SUCHÉHO FILMU

30 - 40 µm

TEORETICKÁ VYDATNOST

9 - 12 m²/l

PRAKTICKÁ SPOTŘEBA

Praktická spotřeba závisí na mnoha faktorech, jako je poréznost a drsnost podkladu a ztráty materiálu během aplikace.

PŘÍPRAVA POVRCHU

Povrchy by měly být čisté, suché, zbavené prachu, nečistot, nadměrného množství křídového materiálu, špíny, mastnoty, oleje, vosku, plísní, lepidla na tapety nebo jakéhokoli znečištění, které by mohlo narušit přilnavost. Pokud si nejste jisti, vždy omyjte povrch roztokem čpavku a vody pro domácnost nebo vhodným čistícím roztokem. Odstraňte všechny špatně přilnuté nátěry. Zbývající okraje nátěrové vrstvy zbruste do hladka s povrchem. Lehce přebruste odhalené dřevo v exteriéru brusným papírem zrnitosti 80 až 100, abyste odstranili uvolněná nebo zvětralá dřevěná vlákna. Pokuste se odstranit stávající skvrny omytím, obroušením, oškrábáním apod. Zničte plíseň vhodným přípravkem proti plísním, například Rust-Oleum FK 111. Odstraňte rez a očistěte kovové a nové pozinkované podklady vhodným čistícím prostředkem, například Rust-Oleum ND14. Na dřevě nejprve bodově natřete suky základním nátěrem Zinsser® B-I-N Primer-Sealer a teprve poté celý povrch natřete základním nátěrem Bulls Eye 1-2-3.

POKyny K POUŽITÍ

Před aplikací a během ní důkladně promíchejte.

PODMÍNKY APLIKACE

Aplikujte při teplotě vzduchu a povrchu mezi 10 a 32 °C a relativní vlhkosti mezi 10 a 70 %. Vlhkost podkladu by neměla překročit 12 %.

APLIKACE & ŘEDĚNÍ: ŠTĚTEC

Použijte nylonový, polyesterový nebo syntetický štětec. Neředit.

APLIKACE & ŘEDĚNÍ: VÁLEČEK

Použijte nylonový, polyesterový nebo syntetický váleček. Neředit.

APLIKACE & ŘEDĚNÍ: AIRLESS

Triska: 0,015 - 0,017 inch.

Tlak materiálu: 140 - 175 bar.

Neředit.

APLIKACE & ŘEDĚNÍ: VZDUCHOVÉ STRÍKÁNÍ

Zředte maximálně 10 % vody.

Aplikační tlak: 2 - 4 bar.

ČIŠTĚNÍ NÁSTROJŮ A PŘÍPADNÉHO ZNEČIŠTĚNÍ

(Teplá) voda. V případě zaschnutí na nářadí nechte přes noc namočit v roztoku čpavku a vody v poměru 1:4.

POZNÁMKY

Bulls Eye 1-2-3 není určen k blokování silných vodních skvrn ani k aplikaci na podlahy, paluby, střešní plochy nebo jakékoli povrchy vystavené ponoření nebo dlouhodobému kontaktu s vodou.

BEZPEČNOSTNÍ ÚDAJE

| | |
|----------------------|--|
| VOC produktu: | 4 g/l |
| VOC směsi: | 4 g/l |
| VOC kategorie: | A/g |
| VOC limit: | 30 g/l |
| Bezpečnostní pokyny: | Prostudujte bezpečnostní list a bezpečnostní informace uvedené na obalu. |

SKLADOVATELNOST

2 roky od data výroby v neotevřených plechovkách, pokud jsou skladovány v suchých, dobře větráných prostorech, ne na přímém slunci při teplotách mezi 5 a 35 °C.

Datum vydání: 01/06/2024



Distributor v ČR: European Aerosols s.r.o.
Vintrovna 196
664 41 Popůvky
Tel.: +420 547 424 700
www.european-aerosols.com
sales-cz@european-aerosols.com

Distributor v SR: European Aerosols s.r.o.
Juzná trieda 48
040 01 Košice
Tel.: +421 55 7288551, +421 903 626 900
www.european-aerosols.com
sales-sk@european-aerosols.com

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu