



## LEPIDLO FROG

**LEPIDLO FROG** je kontaktní lepidlo na bázi polyuretanového kaučuku určené k lepení měkkého PVC a materiálů v obuvnictví.

### Použití

<ul style="list-style-type: none"><li>lepení dětských hraček z měkkého PVC, fóliových bazénů (i pod vodou), míčů apod.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>opravy obuvi (usňové, PVC, PUR, halogenovaný TPE, pryžové podešve s usňovým či syntetickým svrškem)</li></ul>
--	---

### Výhody

<ul style="list-style-type: none"><li>kontaktní lepidlo určené pro široké použití</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>připraveno k okamžitému a snadnému použití</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>lepí měkké PVC</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>dále lepí kůži, pryž, textil, dřevo, papír, polyuretan navzájem i jiné plasty (kromě PE a PP)</li></ul>

### Pracovní postup

Lepené plochy je potřeba očistit, zdrsňit a nakonec odmastit. Po nanesení lepidla na obě lepené plochy nechejte 5-10 minut zavadnout. Teprve potom lepené plochy spojte a zatíže na dvě hodiny.

Při opravě bazénů z PVC pod vodou si připravte záplatu z PVC fólie, která musí přesahovat poškozené místo alespoň o 1 cm, naneste na ní silnější vrstvu lepidla a pod vodou přitiskněte na poškozené místo. Vzduchové bubliny a přebytečné lepidlo vytlačte ze spoje. Přidrže záplatu několik minut.

Opravy podešví – naneste lepidlo a zalisujte. Lisovací tlak je závislý na tvrdosti podešvového materiálu, lisovací doba je 8 - 15 sekund.

### Technické údaje

<ul style="list-style-type: none"><li>Složení</li></ul>	polyuretan, rozpouštědlový
<ul style="list-style-type: none"><li>Konzistence</li></ul>	viskózní kapalina
<ul style="list-style-type: none"><li>Hustota při 20 °C</li></ul>	810 [kg/m <sup>3</sup> ]
<ul style="list-style-type: none"><li>Sušina</li></ul>	19 ± 2 [%]
<ul style="list-style-type: none"><li>Výtoková doba (Ford 8 mm)</li></ul>	50 - 65 s
<ul style="list-style-type: none"><li>Aplikační teplota</li></ul>	18 ÷ 30 [°C]
<ul style="list-style-type: none"><li>Doba obeschnutí</li></ul>	cca 20 [minut]
<ul style="list-style-type: none"><li>Ředění</li></ul>	neředí se, určeno k přímému použití
<ul style="list-style-type: none"><li>Pevnost lepeného spoje v odlupování počáteční konečná</li></ul>	min. 2,4 [N/mm] min. 4,0 [N/mm]
<ul style="list-style-type: none"><li>Barva</li></ul>	transparentní
<ul style="list-style-type: none"><li>Třída hořlavosti</li></ul>	hořlavina I. třídy

### Upozornění

Lepidlo a lepené materiály nezpracovávejte při teplotách nižších než +18 °C. Podchlazené lepidlo před zpracováním temperujte při teplotách 25 - 35 °C po dobu nejméně 3 dnů a před dalším použitím důkladně promíchejte.

# LEPIDLO FROG

## Čištění

Použité nářadí lze před vytvrzením očistit acetonem. Po vytvrzení mechanicky.

## Skladování

Doba použitelnosti 12 měsíců od data výroby uvedeného na obale.

Uchovávejte v suchých prostorech při teplotě +5 °C až +25 °C. Chraňte před mrazem.

## Bezpečnost

### Informace o nebezpečí:

Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě.

### Bezpečnostní pokyny:

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorech. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu.

## Zneškodnění

Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu.

## Balení

0700022 Lepidlo frog 25 ml
0700017 Lepidlo frog 8 kg
0700022 Lepidlo frog 15 kg